epple
DRUCKFARBEN

PRODUKTINFORMATION

Finishfit® UV Matt 1803

EINSATZGEBIET

Der Finishfit® UV Matt 1803 ist für Inline-/Offlinelackierung im Bogenoffset/ Lackierwerk (Kammerrakel) auf UV-Druckfarben empfohlen. Der Lack ist außerdem für Offlinelackierungen bei trockenen, konventionellen Druckfarben in Kombination mit einem Primer geeignet.

Finishfit® UV Matt 1803 wurde speziell für maximale Maschinengeschwindigkeit bei minimalen Transferzeiten zwischen Druck und Weiterverarbeitung entwickelt.

EIGENSCHAFTEN

- Festkörpergehalt: 98-100%
- Langsame Trocknung
- Geringe Gleitfähigkeit
- Gute Scheuerfestigkeit
- Einsatzbar auf Papier >115g/m² und Karton
- Heißfolienprägbar und Verklebbar, anwendungstechnische Prüfung erforderlich
- Nicht für Lebensmittelverpackungen geeignet
- Viskosität: ca. 30 - 40 Sek. bei 25 °C im DIN Tauchauslaufbecher 4mm

Epple Druckfarben AG
Gutenbergstr. 5 . 86356 Neusäß . Germany . Tel. +49 821 4603 0 . Fax +49 821 4603 200 . info@epple-druckfarben.de
www.epple-druckfarben.de

ANWENDUNG

- Vor Gebrauch gut aufrühren
- Die Eigenschaften sind vom Bedruckstoff und der Auftragsmenge abhängig
- Aushärtung des UV-Lacks ist abhängig von der Leistung der UV-Lampen
- Die verwendeten Druckfarben sollten nach DIN ISO 2836 lösemittel-, alkali- und spritecht sein

HILFSMITTEL

- Zur Reinigung von Flexorasterwalzen empfehlen wir Extrafit Flexo Clean wb 2259
- Zur Reinigung von Drucktuch und Walzen empfehlen wir Washfit UV Hybrid NVC 2267

LAGERUNG

- Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Lagerung nur in Originalgebinden bei 10 – 30 °C
- Ungeöffnet und richtig gelagert hat der Finishfit® UV Matt 1803 eine Haltbarkeit von 12 Monaten ab Lieferdatum.

STANDARDGEBINDE

- 25 kg Kanister
- 220 kg Fass
- 1.050 kg Container/ IBC

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluss haben, kann eine Garantie und Haftung für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.