epple
DRUCKFARBEN

INFORMAZIONI PRODOTTO

Prolaser Series

I produttori di stampanti laser richiedono inchiostri che non si ammorbidiscano dopo l'asciugatura e non contengano alcun componente volatile. La temperatura dei rulli di fissaggio delle stampanti laser è tra i 200 e i 225 °C.

L'ammorbidimento degli inchiostri nella stazione di fissaggio causa bloccaggio e accumulo sui rulli di fissaggio e di spremitura, che portano alla loro distruzione. Componenti volatili come gli oli minerali evaporano all'interno della stazione di fissaggio e causano formazioni di fumo indesiderate.

La serie Continuous Euro di Epple è priva di oli minerali e altre componenti volatili. Gli inchiostri sono caratterizzati da essiccazione ossidativa e formano un film plastico rigido resistente ad alte temperature.

NOTA DI APPLICAZIONE

È necessario osservare un periodo minimo di asciugatura di 72 ore prima di usare la materia stampata in una stampante laser. La serie non è duct fresh (fresco nel calamaio) ed è caratterizzata da un processo di essicazione ossidativo molto forte. Sono da evitare tempi di pressione lunghi.

VELOCITÀ

		no.	Luce	Transp.	Solventi	Nitro	Alcali
Prolaser	Y	100 985	5	+	+	+	+
Prolaser	M	100 986	5	+	+	+	-
Prolaser	C	100 987	8	+	+	+	+
Prolaser	K	52 745	8	-	+	+	+

\+ proprietà indicata - proprietà non indicata

Epple Druckfarben Italia
Foro Buonaparte, 67 . 20121 Milano (MI) . Italy . Tel +39 02 33599689 . Fax +39 02 3287741 . info@epple-druckfarben.it
www.epple-druckfarben.it

La serie è testata e certificata per l'utilizzo sulle seguenti stampanti laser:

- Océ VarioPrint 6xx0
- Océ VarioPrint 41x0
- Océ VarioPrint 2xx0

Queste informazioni tecniche sono basate sulle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, poiché l'applicazione effettiva è condizionata da molti fattori su cui non abbiamo alcun controllo, non siamo responsabili relativamente ad errori o omissioni.